

TERMINAL GROUP

Rod Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	RS01	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS01A	PU NBR FPM	25	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	1
	RS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS01C	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02B	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02C	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS03	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	RS04	PU/NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	RS05	NBR	25	-25 to 100	1
	RS08	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.3
	RS09	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS09A	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS09B	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS91	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุแต่ละชนิด แนะนำให้เพื่อค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ : 49/151 น.12 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
terminalseal@terminalseal.com , www.terminalseal.com , Tel +66 (0) 2942-9979



บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINERY CO.,LTD.

โรงงาน : 80 ซ.หนองระแหง 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
tmw@terminalseal.com , www.terminalmachinery.com , Tel +66 (0) 2994-3808-9
















บริษัท ที.เอ็ม.จี. รันเบอร์พาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

โรงงาน : 227/9-10 หมู่ 5 ถนนปากคาด-ชัยสิทธิ์ ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
tmg@tmgrubberpart.com , www.tmgrubberpart.com , Tel +66(0) 42-404-089

TERMINAL GROUP

Rod Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	RS91B	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS16	NBR	160	-25 to 100	0.5
	RS17	PU	400	-30 to 105	0.5
	RS17A	PU/POM	700	-30 to 100	0.5
	RS17B	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	RS17C	PU/NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	RS17D	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.3
	RS17E	PU PTEE	400	-30 to 105 -200 to 260	0.3
	RS19	PTFE-F / V-Spring	160	-200 to 260	15
	RS19A	PU PTEE	150	-30 to 105 -200 to 260	2
	RS20	NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	RS31 33	NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	RS35	PU	400	-30 to 105	0.4

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุในแต่ละชนิด แนะนำให้เผื่อค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ : 49/151 ม.12 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
terminalseal@terminalseal.com , www.terminalseal.com , Tel +66 (0) 2942-9979



บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINEWORK CO.,LTD.

โรงงาน : 80 ซ.พหลโยธิน 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
tmw@terminalseal.com , www.terminalmachinework.com , Tel +66 (0) 2994-3808-9



บริษัท ที.เอ็ม.จี. รันเบอร์พาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

โรงงาน : 227/9-10 หมู่ 5 ถนนปากคาด-โซ่พิสัย ต.โพนพิสัย อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
tmg@tmgrubberpart.com , www.tmgrubberpart.com , Tel +66(0) 42-404-089