

TERMINAL GROUP
Rod Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	RS01	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS01A	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS01B	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS01C	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02A	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02B	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS02C	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	700 250 250	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	RS03	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	RS04	PU/NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	RS05	NBR	25	-25 to 100	1
	RS08	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	RS09	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS09A	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS09B	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS91	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS91B	PU/NBR PTFE-F/NBR	250 400	-25 to 100	1 10
	RS16	NBR	160	-25 to 100	0.5

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุแต่ละชนิด แนะนำให้เผื่อค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง
NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



TMS&S บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

TMW บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINEWORK CO.,LTD.

T.M.G. บริษัท ที.เอ็ม.จี. รับเบอร์พาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

Tel : +66 (0) 2942-9979 (Auto)
Fax : +66 (0) 2942-9980 (Auto)
Email: terminalseal@terminalseal.com

TERMINAL GROUP
Rod Seals

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	RS17	PU	400	-30 to 105	0.5
	RS17A	PU/POM	400	-25 to 100	0.5
	RS17B	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	RS17C	PU/NBR/POM	700	-30 to 105 -25 to 100	0.3
	RS17D	PU	400	-30 to 105 -200 to 260	0.3
	RS17E	PU/POM	700	-30 to 100	0.5
	RS19	PTFE-F / V-Spring	160	-200 to 260	15
	RS19A	PU PTFE	150	-30 to 105 -200 to 260	2
	RS20	NBR/POM	700	-25 to 100	0.5
	RS31-33	NBR/POM	500	-25 to 100	0.5
	RS35	PU	400	-30 to 105	0.4
	RS03P	PU NBR	400 160	-30 to 100 -25 to 100	0.5
	RS05B	PU/POM NBR/POM	700 250	-30 to 100 -25 to 100	0.5
	RS116	PU/POM NBR/POM	700 400	-30 to 100 -25 to 100	0.3
	RS16C	NBR/POM PU/POM	250 400	-25 to 100	0.5

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุแต่ละชนิด แนะนำให้พิจารณาในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



บริษัท เทอร์มินัลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.



บริษัท เทอร์มินัล แมชชีนเวิร์ค จำกัด
TERMINAL MACHINEWORK CO.,LTD.



บริษัท ที.เอ็ม.จี. รบเบอร์พาร์ท จำกัด
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

Tel : +66 (0) 2942-9979 (Auto)
Fax: +66 (0) 2942-9980 (Auto)
Email: terminalseal@terminalseal.com

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
 	RS20A	PTFE+B/NBR	600	-25 to 100	10
 	RS26P	PU/POM NBR/POM	700 250	-30 to 100 -25 to 100	0.5
 	RS28	PU NBR	400 160	-30 to 100 -25 to 100	0.5
 	RS36	NBR/POM PU/POM	400 160	-30 to 100 -25 to 100	0.5

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุแต่ละชนิด แนะนำให้เพื่อค่าไว้บ้างในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material

Laser Marking

